

УСЛОВИЯ СУШКИ

TEGO® VariPlus 3350 UV повышает гибкость и блеск в лакокрасочных системах с радиационным отверждением. Это связующее повышает адгезию на многих пластиках и металлах.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- превосходная гибкость
- очень хорошая адгезия к пластику и металлам
- улучшает блеск

ЭФФЕКТ**Твердость****Глянец****Снижение вязкости / увеличение содержания сухого остатка****Смачивание и стабилизация пигмента****Улучшение адгезии (например, к металлу, пластикам)****ПРИМЕНЕНИЕ****на водной основе****на основе органических растворителей****с радиационным отверждением****пигментированные покрытия****прозрачные покрытия**

● не растворим ● частично растворим ● растворим

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- полиграфические краски
- Трафаретные краски
- Покровные лаки
- Мебельные покрытия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

содержание активного вещества	approx. 50 %
внешний вид	прозрачная жидкость
описание химического состава	раствор модифицированного полиэфира
температура стеклования	Approx. 30 °C
растворитель	трипропилен гликоль диакрилат

РАСТВОРИМОСТЬ

вода	этанол
●	●
трипропилен гликоль диакрилат	ацетон
●	●
бутилацетат	уйт спирт
●	●

● не растворим ● частично растворим ● не растворим

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА

В форме поставки, на всю массу состава: 3 - 10 %

УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

- Добавление в ЛКМ в форме поставки.
- Рекомендуется добавление во время перемешивания.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При хранении в оригинальной закрытой таре при температуре -10 до +30 °C, продукт имеет срок годности не менее 30 месяцев с даты производства. Хранить без доступа воздуха, света и влаги.

Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не представляются и не подразумеваются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраняем за собой право вносить изменения на основании технического или иного процесса усовершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплуатационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой, которая должна проводиться квалифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com