

## УСЛОВИЯ СУШКИ

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- превосходное снижение вязкости
- очень хорошая адгезия к металлам
- отлично подходит для усиления блеска

## ЭФФЕКТ

## Твердость



## Глянец



## Снижение вязкости / увеличение содержания сухого остатка



## Смачивание и стабилизация пигмента



## Улучшение адгезии (например, к металлу, пластикам)



## ПРИМЕНЕНИЕ

## на водной основе



## на основе органических растворителей



## с радиационным отверждением



## пигментированные покрытия



## прозрачные покрытия



● не растворим ● частично растворим ● растворим

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- полиграфические краски
- Паста для шариковых ручек
- Общепромышленные покрытия
- Покрытия по дереву

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

содержание активного вещества	100 %
внешний вид	
описание химического состава	смола кетон-альдегидной конденсации
температура стеклования	Approx. 70 °C
гидроксильное число (на момент поставки)	approx. 200 mg KOH/g
растворитель	-

## РАСТВОРИМОСТЬ

вода	этанол
●	●
трипропилен гликоль диакрилат	ацетон
●	●
бутилацетат	уйт спирт
●	●

● не растворим ● частично растворим ● не растворим

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА

В форме поставки, на всю массу состава: 5 - 20 %

## УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

- Перед использованием разбавьте соответствующим растворителем.
- Возможно добавление при диспергировании или на стадии перемешивания.
- Растворы в неполярных растворителях могут быть непрозрачными в связи с содержанием воды не более 4%.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При хранении в оригинальной закрытой таре при температуре -10 до +30 °C, продукт имеет срок годности не менее 36 месяцев с даты производства. Хранить без доступа воздуха, света и влаги.

Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не предоставляются и не подразумеваются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраняем за собой право вносить изменения на основании технического или иного процесса усовершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплуатационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой, которая должна проводиться квалифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)