

**BESCHREIBUNG**

TEGO® Viscoplus 3030 ist ein pH-Wert unabhängiger Assoziativ-Verdicker mit pseudoplastischem Fließverhalten.

**HAUPTVORTEILE**

- pseudoplastisches Fließverhalten (Scherverdünnung)
- in zahlreichen wässrigen Lacken und Farben anwendbar
- frei von APEO und Zinn

**EFFEKT****Strukturviskosität****Verhinderung der Ablaufneigung****Absetzverhinderung****Pinselfreichbarkeit****Spritzverhinderung****EIGNUNG FÜR**

wasserbasiert	lösemittelbasiert
●	●
<b>2K 100%</b>	<b>strahlenhärtend</b>
●	●
<b>pigmentierte Lacke</b>	<b>Klarlacke</b>
●	●
● nicht geeignet ● teilweise geeignet ● geeignet	

**TYPISCHE ANWENDUNGEN**

- Fassadenfarben
- Pigmentkonzentrate
- Holzlacke

**TECHNISCHE INFORMATIONEN**

<b>Aktivgehalt</b>	approx. 60 %
<b>Aussehen</b>	klare bis trübe Flüssigkeit
<b>Chemische Beschreibung</b>	Lösung eines nichtionischen Polyurethans
<b>Lösemittel</b>	Wasser

**EMPFOHLENE EINSATZKONZENTRATION**

Lieferform berechnet auf komplette Formulierung: 0.1 - 1.5 %

**VERARBEITUNGSHINWEISE**

- Auch nachträgliche Zugabe zur Lackformulierung nach Herstellung möglich
- Zugabe in Lieferform oder als Vorverdünnung möglich

**HANDLING UND LAGERFÄHIGKEIT**

Bei Lagerung im ungeöffneten Gebinde hat das Produkt eine Verwendungsdauer von 36 Monaten ab Herstellungsdatum.

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Unsere Informationen beschreiben weder die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen noch stellen sie Garantien dar. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)