

BESCHREIBUNG

TEGO® Wet 265 ist ein Substratbenetzungsadditiv auf Siloxanbasis. Es zeigt eine gute Fließfähigkeit mit geringer Schaumneigung in wässrigen Lacken. Es sorgt für eine gute Porenbetzung in Holzlacken.

HAUPTVORTEILE

- universelle Anwendung
- geringe Schäumneigung
- einfache Dosierung und einfache Einarbeitung

EFFEKT**Substratbenetzung****Antikratereffekt****Verbesserung der Verlaufseigenschaften****Entschäumung****Reduzierung der statischen Oberflächenspannung****Reduzierung der dynamischen Oberflächenspannung****EIGNUNG FÜR****wasserbasiert****lösemittelbasiert****2K 100%****strahlenhärtend****pigmentierte Lacke****Klarlacke**

● nicht geeignet ● teilweise geeignet ● geeignet

TYPISCHE ANWENDUNGEN

- Allgemeine Industrielacke
- Holzlacke
- Fassadenfarben
- Lacke für Fahrzeuge

TECHNISCHE INFORMATIONEN

| | |
|-------------------------------|--|
| Aktivgehalt | 100 % |
| Aussehen | klare Flüssigkeit |
| Chemische Beschreibung | Formulierung eines Polyethersiloxan-Copolymers |

LÖSLICHKEIT

| Wasser | Ethanol |
|-------------|------------|
| ● | ● |
| TPGDA | Aceton |
| ● | ● |
| Butylacetat | Mineralöle |
| ● | ● |

● nicht löslich ● teilweise löslich ● löslich

EMPFOHLENE EINSATZKONZENTRATION

Lieferform berechnet auf komplette Formulierung: 0.2 - 1.0 %

VERARBEITUNGSHINWEISE

- Zugabe in Lieferform oder als Vorverdünnung möglich
- Zugabe im Auflackschritt empfohlen

HANDLING UND LAGERFÄHIGKEIT

Bei Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde zwischen +4 und +40°C hat das Produkt eine Verwendungsdauer von mindestens 24 Monaten ab Herstellungsdatum.

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Unsere Informationen beschreiben weder die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen noch stellen sie Garantien dar. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com