

## УСЛОВИЯ СУШКИ

### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- также подходит для пигментных концентратов не содержащих пленкообразователь
- улучшает стойкость цвета

### ЭФФЕКТ

Снижение вязкости при использовании органических пигментов/сажи



Интенсивность цвета/глянец при использовании органических пигментов/сажи



Снижение вязкости при использовании неорганических пигментов/наполнителей




Интенсивность цвета/глянец при использовании неорганических пигментов/наполнителей



### ПРИМЕНЕНИЕ

на водной основе	на основе органических растворителей
------------------	--------------------------------------




2-уп. 100%	с радиационным отверждением
------------	-----------------------------



комбинированный замес	пигментные пасты со связующим
-----------------------	-------------------------------



пигментные пасты без смол



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- полиграфические краски
- Строительные краски
- Общепромышленные покрытия
- Пигментные пасты

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

содержание активного вещества	50 %
внешний вид	
описание химического состава	алкогольэтоксилат
растворитель	
вязкость при 25°C	Approx. 900 mPas

### РАСТВОРИМОСТЬ

вода	этанол
●	●
трипропилен гликоль диакрилат	ацетон
●	●
бутилацетат	уййт спирт
●	●

### РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА

В пересчете на диспергируемую смесь, для диспергирования без связующего: 20.0 - 40.0 %  
: 0.5 - 5.0 %

### УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

Добавьте перед диспергированием.

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не предоставляются и не подразумеваются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраняем за собой право вносить изменения на основании технического или иного процесса усовершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплуатационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой, которая должна проводиться квалифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)